

DECORCHEM ISOGREEN ANTICARBONATACIÓN

Pintura plástica mate transpirable basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Con aditivo adherente especial para las placas de prefabricados de hormigón.



PROPIEDADES

Esta pintura está especialmente diseñada para combatir la corrosión superficial del hormigón, provocada por el proceso de carbonatación con el CO₂ del aire.

Al secar proporciona una película con muy buena resistencia a la difusión de los gases de CO₂ y cloruros, pero manteniendo altos niveles de permeabilidad al vapor de agua, permitiendo que el hormigón transpire, proporcionando de esta forma un gran efecto anticarbonatación, acompañado de una estética agradable.

APLICACIÓN

Aplicar una primera capa de Decorchem Fondo Fachadas (consultar con el Departamento Comercial) o, como alternativa, una capa de fondo de Decorchem Isogreen Anticarbonatación diluida al 15-20%. Esta aplicación proporcionará un gran poder de penetración y efecto consolidante, frenando las migraciones de álcalis y sales, y unificando el poder de absorción de los paramentos.

MODO DE EMPLEO

Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera con un máximo del 20% de agua, en función de la porosidad del soporte. La segunda mano de acabado diluir con un máximo del 10% de agua. En la aplicación con pistola airless la dilución variará según la boquilla empleada y la presión utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Diluyente	Agua
Densidad	Entre 1,35 - 1,40 grs/cm ³
Viscosidad	215 poises ± 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento	7 - 10 m ² /L., según estado superficie
Lavabilidad	Excelente. Norma DIN 53778
Secado al tacto	15 minutos aprox.
Repintado	A partir de 2-4 horas aprox.
Almacenaje	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal



DECORCHEM

ISOGREEN ANTICARBONATACIÓN

ENVASE

750 Ml., 3,5 L., 8 L. y 14 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Nota: La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.