

## PAVICHEM SPORT

Pintura a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa reforzada con resina de poliuretano 100% alifático y pigmentos y cargas minerales micronizadas de alta resistencia a la luz. Con buena adherencia y resistencia al desgaste.

Formulado especialmente para el pintado de pistas deportivas, consiguiendo una máxima adherencia y resistencia al roce. Perfecta para superficies con un tránsito peatonal intenso como carriles-bici, calzadas, plazas, aceras; apta para señalización vial.



## DATOS TÉCNICOS

Especificaciones del producto: Densidad: 1,28 - 1,31 gr/cc

Viscosidad: 85 – 90 U.K. a 25 °C

Contenido sólido: 54 ±1% en peso

Especificaciones de la pintura seca: Aspecto: Semi-mate

Lavabilidad (DIN 53778): >15.000 d.p.

Adherencia sobre mortero de cemento (UNE 24624, NFP 18/852): Mín. 12 Kg/cm<sup>2</sup>

## DATOS TÉCNICOS DE LA APLICACIÓN

Apto para soportes de hormigón; la superficie a recubrir debe ser dura pero absorbente. En superficies nuevas, aplicar la primera mano diluida un 10% en agua. Si la superficie ya está pintada y la pintura antigua se encuentra en buen estado, limpiar y aplicar una o dos manos de Pavichem Sport; en caso de mal estado, eliminar la pintura y proceder como en una superficie nueva. En superficies lisas, aplicar una mano de Preimper Epoxi BA para aumentar la adherencia. Método de aplicación mediante brocha, rodillo o pistola airless. Dilución en agua. Rendimiento aproximado de 0,250 L/m<sup>2</sup> sobre superficies lisas aplicado en dos capas. Secado a 20 °C: 3 horas, repintado a las 6 horas. Aplicar en tiempo seco, evitando lluvias durante las 24 horas posteriores a la aplicación y no aplicar si se prevén temperaturas inferiores a +5 °C durante la aplicación o el secado.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Evítese el contacto con los ojos; en caso de aplicación con pistola, utilizar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

**ALMACENAMIENTO:** Un año desde su fabricación en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las heladas y la exposición directa al sol.