

HIDROCHEM WB PLUS

Es un producto hidrofugante en base acuosa, listo para ser aplicado sobre ladrillo, teja, hormigón, mortero, piedra, etc. No es tóxico. Impermeabiliza y repele el agua. No forma película y es transpirable.



CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad hidrofugante.
- Impide la absorción de agua por capilaridad.
- Reduce la posible formación de eflorescencias, mohos y hongos.
- No altera el aspecto estético del soporte.
- Disminuye la penetración de la suciedad en los poros sin modificar la transpirabilidad.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Agitar el producto antes de utilizarlo. Las superficies donde va a aplicarse han de estar secas, limpias y exentas de partículas sueltas. El soporte debe estar ligeramente húmedo. Si los poros están llenos o tapados, deberá limpiarse previamente con chorro de agua o vapor, a presión. Aplicar el producto directamente con rodillo, pistola o con brocha (preferible, para conseguir una mayor impregnación). Aplicar una sola capa de abajo hacia arriba, para evitar descuelgues. Proteger el producto recién aplicado de la lluvia durante su secado (1-2 horas). Si se aplica más de una capa, realizar las siguientes aplicaciones sobre la capa anterior todavía húmeda.

DURABILIDAD DEL TRATAMIENTO

Aplicado correctamente, según las instrucciones que se dan en la presente ficha técnica, y en caso de no existir anomalías por defectos del soporte, circunstancias meteorológicas muy anómalas

o ataques físicos o químicos sobre las superficies tratadas, la duración media del poder hidrofugante es de unos 10 años.

SEGURIDAD E HIGIENE

No precisa precauciones especiales para su uso.

Para más información solicite hoja de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Solución de silanos en base agua y otros aditivos
Presentación	Envases de 1, 5 y 25 Kg
Aspecto	Líquido.
Color	Dispersión: Transparente

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield: (23°C, R2-200rpm)	<100	mPa·s	UNE-EN 12092
Densidad (23°C)	1.04 ± 0.02	g/cm ³	UNE-EN 542
Tiempo de secado al tacto	1 - 2	Horas	M.I.
Temperatura ambiental limite para aplicación	+5 / +35	°C	M.I.
Temperatura del soporte límite para aplicación	+5/ +35	°C	M.I.
Rendimiento aproximado (dependiendo del soporte)	0.2 – 0.4	Kg/m ²	M.I.



HIDROCHEM

WB Plus

LIMPIEZA

La limpieza de las herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su aplicación.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto alejado de la luz solar directa y proteger de las heladas, evitando temperaturas por debajo de 5°C y por encima de 35°C.

Formatos de 25kg, 5kg y 1kg.

Caducidad: 12 meses.