


ISOPREN[®] RASPADO F



ISOPREN RASPADO F

Es un mortero de revoco y enlucido monocapa tipo OC según UNE-EN 998-1 diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas con acabado raspado y texturado con rodillo, tanto manual como proyectable y aplicable directamente sobre ladrillo.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Aplicación interior y exterior
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua
- Excelente trabajabilidad
- Con áridos de mármol blanco de Macael
- Con fibras de vidrio de alta dispersión
- Con aditivos poliméricos
- Gran adherencia y plasticidad
- Apto tanto para obra nueva como rehabilitación
- Aplicación directa a la pared sin necesidad de enfoscado previo
- Proyectable con máquina
- Espesores mínimo de 1 cm y máximo de 2 cm en una capa

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- Amasar el producto con agua (20 %) manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y trabajable.
- Espesor de aplicación 12 a 15 mm por capa (máximo 30 mm en dos capas).
- Si se aplica sobre enfoscado no superar los 30 mm de espesor entre el enfoscado y el producto.
- Se aplica el producto sobre la superficie a recubrir de forma manual o mediante máquina de proyección.
- Extender el mortero con un espesor de un 15 mm, después de marcar en obra los despieces mediante junquillos de PVC.
- Es recomendable aplicar una primera mano de unos 5 mm bien compactada para sellar el soporte, aplicando la segunda mano inmediatamente después de esta primera. EN 998-1 OC CSIII W2
- Los soportes deberán ser resistentes, absorbentes y deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas y aceites. También deben de estar exentos de restos de sales, yesos y pinturas.
- Sobre soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlos previamente y esperar a la desaparición de la partícula de agua.
- Sobre soportes poco porosos aplicar un puente de adherencia previo a la aplicación del producto.





ISOPREN® RASPADO F

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- En puntos singulares (uniones entre materiales distintos, forjados, pilares, cajas de persiana, ángulos de marcos de puerta y ventanas, etc.) armar el mortero con malla de fibra de vidrio para evitar fisuraciones.
- Una vez aplicado el material se deja endurecer parcialmente entre 4 a 10 horas según tipo de soporte y condiciones ambientales. A continuación se raspa superficialmente con una llana de púas o similar.
- Al día siguiente, se cepilla la superficie con un cepillo de cerdas blandas para eliminar las partículas sueltas.

PRECAUCIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- No añadir arena, cemento ni cualquier producto que modifique su formulación original.
- No añadir agua si el producto a empezado a fraguar.
- Para la información de seguridad, consultad la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Cemento Portland blanco, áridos de mármol blanco de Macael, aditivos y pigmentos
Colores	Consultar carta de colores
Agua de amasado	19 – 21%
Densidad aparente en polvo	1300 ± 100 Kg/m ³
Densidad aparente en pasta	1600 ± 100 Kg/m ³
Resistencia a compresión	De 3.5 à 7.5 N/mm ²
Absorción de agua	W2; $c < 0.2 \text{ Kg/m}^2\text{min}^{0.5}$
Adherencia	> 0.3 N/mm ² -FP:B
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	$\mu < 15$
Reacción al fuego	Clase A1
Rendimiento	16 kg/ m ² en 1 cm de espesor aprox.





ISOPREN[®]

RASPADO F

ALMACENAMIENTO

Isopren Raspado F se suministra en sacos de papel plastificados de 25Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie.

Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.

