

DECORCHEM PLÁSTICA PLT

Pintura arquitectónica base agua de acabado mate sedoso, basada en resinas estireno-acrílicas elásticas y de alta calidad, junto con un paquete de pigmentos y extendedores ópticos ultrafinos.

Es una pintura de alta blancura y cubrición, con una buena resistencia al frote, permitiendo su uso en ambientes interiores y exteriores protegidos, o poco agresivos.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Diseñada especialmente para interiores (paredes y techos) donde se requiera un blanco de alta pureza, excelente poder de cubrición en seco (dry hiding) y buena resistencia al frote doméstico.
- Su uso en exteriores es también posible, siempre y cuando se trate de zonas exteriores protegidas, o sometidas a un ambiente atmosférico poco agresivo.
- Fácil aplicación.
- Extraordinaria blancura y cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Tacto agradable.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco puro, optimizado con subtono parcialmente nuclear y resistente a manchas
Acabado:	Mate homogéneo.
Densidad:	1,45 – 1,53 g/cm ³ (Aprox.).
Viscosidad:	1500-5000 cps (RV4 - 20 rpm, 25°C)
Rendimiento:	7-10 m ² /L, según estado superficie / relieve y bajo las diluciones indicadas en apartado siguiente
Lavabilidad:	Alta resistencia al frote húmedo (Clase 2, DIN 53778)
Secado al tacto:	20-30 min. aprox., según condiciones ambientales
Repintado:	A partir de 3-4 h aprox.
Secado total:	24-48 h.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc. Recomendado uso de rodillo de lana para aplicación en fachada. Las superficies que contengan resto de pintura anterior, deben rasarse y limpiarse, para garantizar una correcta adherencia de la nueva aplicación.

Dilución Recomendada (agua limpia):

- Primera mano (fondo de anclaje): 5% - 10% en volumen.
- Segunda mano (barrera protectora): aplicar pura o máximo 3-5% si el clima es muy seco/cálido.

Instrucciones de uso y seguridad

- Preparación: en paredes exteriores con humedad o alcalinidad, asegurar un curado mínimo del cemento de 28 días. Eliminar mohos preexistentes con lejía diluida.
- Restricciones: no aplicar si se esperan lluvias en las próximas 24 horas, ni con temperaturas inferiores a 8°C, o bajo sol directo del mediodía.

FORMATOS DISPONIBLES

Envases plásticos de 5 Kg y 20 Kg.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en el envase original, perfectamente cerrado, protegido de temperaturas extremas, de la luz solar directa y de las heladas. Vida útil recomendada: 24 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se conserve en estas condiciones y a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.