

DECORCHEM PÉTREA PTR

Revestimiento arquitectónico base agua de acabado mate sedoso, de calidad profesional, diseñado para la protección y decoración de fachadas, superficies horizontales y muros exteriores. Está formulado con resinas acrílicas y pigmentos muy resistentes y de alta solidez frente a la luz, lo que le concede excelentes propiedades de blancura, con buena cubrición y una adecuada resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Revestimiento de fácil aplicación para uso en interior como, especialmente, en exterior.
- Proporciona acabados de elevada dureza, con excelente resistencia química y a la abrasión superficial.
- Su carácter parcialmente flexible le confiere un buen comportamiento frente a la aparición de fisuras.
- Fácil aplicación.
- Extraordinaria blancura y cubrición.
- No salpica.
- Excelente estabilidad del color; no amarillea con el tiempo.
- Tacto agradable.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco puro, con subtono nuclear y de alta reflectancia solar.
Acabado:	Mate homogéneo.
Densidad:	1,47 - 1,54 g/cm ³ (Aprox.).
Viscosidad:	1500-6000 cps (RV4 - 20 rpm, 25°C)
Rendimiento:	7-10 m ² /L, según estado superficie / relieve y bajo las diluciones indicadas en el apartado siguiente
Lavabilidad:	Máxima resistencia al frote húmedo (Clase 1, DIN 53778)
Secado al tacto:	20-30 min. aprox., según condiciones ambientales
Repintado:	A partir de 4-5 h aprox.
Secado total:	24-48 h.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc. Recomendado uso de rodillo de lana para aplicación en fachada. Las superficies que contengan resto de pintura anterior, deben rasarse y limpiarse, para garantizar una correcta adherencia de la nueva aplicación.

Dilución Recomendada (agua limpia):

- Primera mano (fondo de anclaje): 5% - 10% en volumen.
- Segunda mano (barrera protectora): aplicar pura o máximo 3-5% si el clima es muy seco/cálido.

Instrucciones de uso y seguridad

- Preparación: en paredes exteriores con humedad o alcalinidad, asegurar un curado mínimo del cemento de 28 días. Eliminar mohos preexistentes con lejía diluida. Eliminar posibles restos de salitre y de eflorescencias antes de pintar.
- Restricciones: no aplicar si se esperan lluvias en las próximas 24 horas, ni con temperaturas inferiores a 8°C, o bajo sol directo del mediodía.

FORMATOS DISPONIBLES

Envases plásticos de 5 Kg y 20 Kg.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en el envase original, perfectamente cerrado, protegido de temperaturas extremas, de la luz solar directa y de las heladas. Vida útil recomendada: 24 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se conserve en estas condiciones y a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.