

# KOLSTONE FIX D2

## Kolstone Fix D2

Masilla-adhesivo lista al uso especialmente formulado para la colocación de azulejos y material cerámico sobre paredes y suelos.



### CARACTERÍSTICAS

Es un producto adecuado para pegar piezas cerámicas y de gres, mosaicos y en general todo tipo de piezas que posean cierta absorción.

Su consistencia de mortero, hace que pueda soportar el peso de azulejos cerámicos en su colocación como alicatado vertical.

Valido para el uso tanto en interiores como en exteriores.

Posee una excelente adherencia a todo tipo de materiales de construcción: mortero, hormigón, ladrillo y cualquier soporte que no vaya a experimentar grandes movimientos.

No se precisa una nivelación previa del soporte al cual se va a pegar, ya que presenta una buena tixotropía y gran manejabilidad para su nivelación.

Apto para soportes de Madera, pinturas en buen estado, placas de yeso laminado.

### MODO DE EMPLEO

El soporte donde se va a aplicar debe estar limpio y exento de polvo, suciedad, partículas sueltas, restos de lechada o desencofrante. Las superficies deben estar húmedas, pero no encharcadas. Conviene agitar bien el producto antes de su aplicación con un agitador mecánico a baja velocidad. Extender una capa fina del producto sobre la superficie en tramos pequeños usando una llana o espátula dentada. Peinar sobre la superficie de la pasta para obtener una superficie a modo de "surcos". Colocar el material cerámico o azulejo a fijar, haciendo una presión leve hasta colocarlo correctamente. Para el relleno de juntas se aconseja esperar 24 horas.

## LIMPIEZA

La limpieza de las herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su aplicación

## SEGURIDAD e HIGIENE

No precisa precauciones especiales para su uso. Para más información solicite hoja de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa
Presentación	Envases de 5 y 25 l.
Aspecto	Pasta viscosa
Color película seca	Gris, beige.

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad: (23°C, R2-50rpm)	<500	Cps	
Densidad (23°C)	1.85 ± 0.02	g/cm <sup>3</sup>	UNE - EN 542
PH (23°C)	7 – 8	---	M.I.
Temperatura ambiental límite para aplicación	+5 / +35	°C	M.I.
Tiempo abierto (23°C y 50% de H.r.)	10 – 15	Min.	M.I.
Rendimiento (según absorción del soporte)	0.8 – 1.2	Kg/m <sup>2</sup>	M.I.

## ALMACENAMIENTO

Mantener el producto En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal. No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C  
Formatos de 5 l. y 25 l.

KOLSTONE  
FIX  
D2