

EN 13888

CG2WA

KOLORSTONE SUPRA Flexible

KOLORSTONE SUPRA FLEXIBLE

Kolorstone Supra Flexible es un producto para la realización de juntas decorativas en todo tipo de baldosas, en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Espesores de 1 a 12 mm
- Universal
- Antimoho y antibacterias
- Resistente a las manchas
- Deformable e impermeable
- Efecto porcelánico
- Con polímeros
- Colores intensos
- Elevada resistencia
- Fácil aplicación y limpieza
- Rejuntado de todo tipo de baldosas porcelánicas con y sin absorción, piedra natural, mármol, en interior y exterior, en pavimentos y revestimientos
- Rejuntado de piscinas y todo tipo de ambientes húmedos

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- Las juntas a rellenar deben de estar vacías, limpias y secas.
- La aplicación del producto debe de realizarse entre 24 y 48 horas después del encolado de la baldosa
- Amasar el producto con agua manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y trabajable.
- Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar.
- Extender presionando el producto en diagonal sobre la junta con una llana de caucho y paños pequeños retirando el material sobrante.
- Dejar secar el producto hasta que pierda el brillo (de 20 a 45 min) y limpiar con una esponja húmeda. Cuando haya endurecido el producto limpiar con un trapo.



EN 13888

CG2WA

KOLORSTONE

SUPRA Flexible

PRECAUCIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- No reamasar el producto
- No usar en juntas de dilatación
- Para la información de seguridad, consultad la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores	Consultar gama
Densidad aparente en pasta	1700 ± 100 Kg/m ³
Resistencia a compresión a 28 días	≥ 15 N/mm ²
Resistencia a flexión a 28 días	≥ 2.5 N/mm ²
Resistencia a abrasión	< 1000 mm ³
Absorción de agua después de 30 min	< 2 g
Absorción de agua después de 240 min	< 5 g

ALMACENAMIENTO

Kolorstone Supra Flexible se suministra en bolsas de polietileno de 4 Kg, sacos de 20 Kg y botes de 20 Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie.

Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.

