

AQUACHEM DRY

ADITIVO EXTRA-FLEX

AQUACHEM DRY: ADITIVO EXTRA-FLEX

Emulsión a base de resinas sintéticas que adicionada a morteros rígidos confiere un aumento de las resistencias mecánicas y químicas, así como una mejora en la flexibilidad y elasticidad.

Especialmente diseñado para su uso en **Aquachem Dry**, al añadir el *Aditivo Extra-flex* sin adición de agua se aumentan la de flexibilidad y elasticidad del mortero

alcanzando unas propiedades finales de semi-flexibilidad. Así mismo, mejora notablemente la adherencia, la cohesión, la tixotropía, la resistencia a la fisuración a la abrasión, etc.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Mejora la cohesión, la flexibilidad, la adherencia y la resistencia mecánica a compresión y flexotracción.
- Disminuye la contracción plástica.
- Muy buena resistencia a la saponificación.

MODO DE EMPLEO

- Para obtener propiedades de semi-flexibilidad en **Aquachem Dry**, añadir 9,5-10 litros de *Aditivo Extra-flex* para aplicación a llana o con 10,5-11,25 litros de *Aditivo Extra-flex* para aplicación a brocha. Amasar manualmente o mediante batidor eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.
- Se puede mezclar *Aditivo Extra-flex* con el agua de amasado para mejorar propiedades de adhesión, cohesión o resistencia, pero no se garantiza conseguir propiedades de semi-flexibilidad. Las proporciones a utilizar son: 1 parte de *Aditivo Extra-flex* por 3 partes de agua.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
- Puede provocar una reacción alérgica.
- Para más información consultar la hoja de seguridad.



AQUACHEM DRY

ADITIVO EXTRA-FLEX

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Lechoso
Densidad (UNE EN ISO 2811-1):	1,02 Kg/l
Viscosidad Brookfield DV-E(61.60):	1-5 cP a 20 °C
Contenido en Sólidos:	8-10 %

PRECAUCIONES

- Remover bien el contenido del envase, antes de usar.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.
- No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio.

ALMACENAMIENTO

Aquachem Dry: Aditivo Extra-flex se suministra en garrafas de plástico de 11,25 Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las heladas y la exposición directa al sol.

